

3 包序号 1 乒乓球场地、序号 3 玻璃围挡需求以如下更正内容为准：

序号	类型	技术参数	单位	数量
1	乒乓球场地	共 12 处乒乓球场地根据使用需求配置分配室内室外材料；每处约 50 m²。 室内 PVC 运动地板： 1、规格尺寸：产品总厚度：≥4.5mm，板宽 1.8 米，长度可任意裁切 2、抗滑值：80-110 BPN；可溶性镉、可溶性铅含量：未检出；气味等级：≤3 级；撕裂强度：≥5kN/m；燃烧性能：B1 级；短链氯化石蜡（C10-C13）：未检出；冲击吸收：20%-50%。 3、为保证产品生产稳定性，产品每年测试玻纤含量连续三年≥17%。 4、为全面验证材料配方、工艺合规性及长期耐久性，保障运动安全与舒适性，供应商须提供依据国家标准 GB 36246-2018 等出具的现场检测报告。要求经自然老化一年前后两次检测，产品拉伸强度指标始终≥0.7MPa，拉断伸长率均≥90%，垂直变形数值均≤3mm，且上述三项指标的变化率均严格不超过 10%。提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件。 5、提供连续三个年度产品总体积收缩率≤0.5%的证明。 6、为保证产品在夏季湿热条件下、冬季湿冷条件下产品稳定不粉化、不破损，经过冷冻箱、干燥箱及其他循环测试 18 个循环≥3000h 后，外观无粉化、无破损、起皮和分层，灰卡等级一直保持≥5 级。 以上参数必须满足，需提供检测报告扫描件。 室外运动橡胶地面： 1. 规格：≥30.2*30.2*1.3cm 2. 材质为热塑性合成橡胶，板体柔软、平整，经哑光磨砂处理，有效增强地板表面耐磨与防滑效果，十字镂空设计，有利于排水，弹性加粗管柱支撑，超强稳定，板体衔接牢固，不位移、不脱扣。 3. 抗滑值：80-110、冲击吸收：≥20%；耐磨性磨耗量≤4.0g；可溶性镉含量：≤10mg/kg、可溶性铬含量：≤10mg/kg 甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)； 4. 依据 GB/T15905-1995 检测标准，经耐湿热老化不低于 336h 后，拉伸强度老化前后≥0.7MPa，拉断伸长率老化前后≥90%，老化前后保持率≥80%。须提供符合此要求的测试合格检测报告并加盖公章。 5. 依据 GB/T15905-1995、GB/T2423.22-2012、GB/T16422.2-2022、GB/T11547-2008 检测标准，经循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）不低于 3000h 后，外观：无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无	处	12

		粉化，无明显色差；硬度 70-95Shore A。须提供符合此要求的测试合格检测报告并加盖公章。 6. 依据 GB/T11547-2008 检测标准，经耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于 3000h 后，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级 4-5 级，硬度 70-95ShoreA。须提供符合此要求的测试合格检测报告并加盖公章。		
3	玻璃围挡	1、特制防爆钢化玻璃；厚度 12mm。 2、框架：40×20×2.0mm Q235 或同强度钢管，采用镀锌优质钢管；管材表面经过静电粉末喷塑；防腐效果好；表面光滑细腻；经久耐用；美观大方。	延米	125.9